

台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室
LABORATORY OF RESEARCH-DEVELOPMENT & INSPECTION
TAIWAN PAINT INDUSTRY ASSOCIATION
24159 台北縣三重市重新路 5 段 609 巷 20 號 3 樓之 7 (湯城)
RM. 7, 3F, NO.20, LANE 609, CHUNG HSIN RD., SEC. 5,
SAN CHUNG CITY, TAIPEI HSINE, 24159, TAIWAN
TEL : (02)2999-3236 FAX : (02)2999-5312
Web Site : taipaint.kndustry.org.tw Email : taipaint@ms29.hinet.net

委託試驗報告

報告號碼：090822183

受理日期：98 年 8 月 28 日

測試日期：98 年 8 月 31 日~98 年 9 月 11 日

簽發日期：98 年 9 月 17 日

委託者：交泰興有限公司

地址：台北市仁愛路 2 段 11 號 3 樓

取樣者：交泰興有限公司

品名：Livos 莉芙蘇天然護木油 KOIMOS No. 208

樣品照片：



本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

經濟部標準檢驗局國際標準品保制度
認可登錄： **ISO 9001**

經濟部標準檢驗局塗料油漆類正字標
記產品檢驗認可實驗室
認可編號：CNS-RL-00005

報告簽署人：

張好

委託試驗報告

報告號碼：090822183

受理日期：98年8月28日

測試日期：98年8月31日~98年9月11日

簽發日期：98年9月17日

委託者：交泰興有限公司

地址：台北市仁愛路2段11號3樓

取樣者：交泰興有限公司

品名：Livos 莉芙蘇天然護木油 KOIMOS No. 208

試驗項目

結果

1. 耐污染性

(常溫/18hr)

- | | |
|--------------------------------|------|
| -1 口紅(Elizabeth Arden 70 Prom) | 無變化 |
| -2 可樂(可口可樂) | 無變化 |
| -3 茶(天仁茗茶綠茶) | 無變化 |
| -4 咖啡(佳洲台灣古坑咖啡-三合一) | 無變化 |
| -5 紅酒(天泉特級玫瑰紅酒) | 輕微變化 |

2. 耐汗試驗

(50回)

- | | |
|-----------------|----|
| -1 人工汗液(pH 8.8) | 5級 |
| -2 人工汗液(pH 5.0) | 5級 |

第1項依 CNS 10757(1995)第11節

第2項依 ASTM D4752-03 檢驗