

ALIS No. 579 室外專用護木油使用說明

木材種類繁多，各式木材的硬度及密度不同關係到吸油率，使用護木油數量因而不同，建議使用前先小量測試，觀察木材表面結果符合需求後再全面使用。

所需工具：

1. 砂紙 (80、100、120 號)
2. 刷子或乾淨的軟布(棉、麻等吸水性佳的布料，勿用尼龍等化纖布料)

施作步驟：

1、磨光



從 80 號至 100 號、120 號砂紙依序磨光，若木料表面細緻度夠，從 80 號砂紙開始即可。若希望成品表面光澤較佳，可使用較高號數的砂紙，但不建議超過 240 號以上。

研磨完成需將表面粉塵清理乾淨。

2、上油



小面積用軟布(或橡皮刮刀)，大面積採用刷子或短毛滾輪依木紋方向塗佈，沾油均勻"薄"塗於木料表面後，靜置 5~10 或 20 分鐘(視現場溫度而定)，再以刷子推開多餘的護木油，以利木料均勻吸收。

* 注意：應用於室外時，所有木材外露的部分，都需要施作 ALIS No. 579 室外專用護木油，以達到最佳的防護效果。(例如戶外木地板的六個外露面均需要塗佈)

ALIS No. 579 室外專用護木油使用說明

3、推勻第一度



用潔淨乾燥的刷子或軟布將沒有被木料吸收的護木油"完全清除乾淨",木料會顯現像打蠟後具有光澤度。

4、推勻第二及第三度



距第一度推勻後約靜置 18 小時(視現場溫度而定),並觀察第一度完全乾燥後,即可進行第二、三度的磨光,視木材吸收度,以刷子塗佈適量之護木油,待木材吸收 5~10 分鐘後,以乾淨的軟布將表面多餘護木油擦拭掉即可。

5、完成



完成後請勿觸碰完成面,會留下指紋或手印,置放到隔天即可開始使用。護木油達到完全乾燥穩定約需 1~2 周,乾燥期間請勿放置重物。

當天然亞麻仁油的味道完全消失時就表示護木油已完全乾燥。

注意事項

沾有護木油的布、拋光墊、海綿等乾燥時會產生放熱現象,施工完畢後必須置於密封的容器或浸於水中後單獨丟棄。